

Banja Komerc Bekament DOO	TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje: 1 Verzija: 4	Datum: 04.10.2021.
<b>NEO POL PREMIUM</b>		<b>RZ-TLP-065</b>	
<b>Izradio:</b> Dragana Kuć		<b>Odobrio:</b> Vesna Jovanović	

## 1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

**Trgovački naziv proizvoda:** Neo Pol Premium

**Podaci o proizvođaču:** Banja Komerc Bekament DOO

Kralja Petra Prvog 132

34304 Banja

Aranđelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

e-mail: komercijala@bekament.com

**Kontakt za izradu TLP:** e-mail: laboratorija@bekament.com

## 2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

Neo Pol Premium je disperziona boja izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjena za unutrašnju upotrebu. Poseduje odličnu pokrivnu moć, izuzetnu belinu i dobru paropropusnost. Primenljiva je za dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidnih i plafonskih površina u stambenim, poslovnim i javnim objektima, i tamo gde ima potrebe za povremenim čišćenjem površina. Prebojene površine su otporne na vlažno brisanje. Svrstava se u ekološke zidne boje koje nisu štetne za zdravlje ljudi i okolinu, ne sadrži organske rastvarače.

## 3. SASTAV

**Heminski sastav:** Vodena emulzija polimera, voda, aditivi, pigmenti i mineralni fileri.

**Opasni sastojci:** U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se ne razvrstava u opasne proizvode.

## 4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina, g/dm <sup>3</sup> (EN ISO 2811-1)	1500-1700
Prionljivost na podlogu, MPa (EN ISO 4624)	≥ 1.0
Otpornost na mokro brisanje, µm (EN ISO 11998)	< 70 na 40 ciklusa (klasa 4 prema EN 13300)
Sjaj, % (EN 2813)	< 5 pri ugлу 85° (duboki mat prema EN

Banja Komerc Bekament DOO	TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje: 1 Verzija: 4	Datum: 04.10.2021.
<b>NEO POL PREMIUM</b>		<b>RZ-TLP-065</b>	
<b>Izradio:</b> Dragana Kuč		<b>Odobrio:</b> Vesna Jovanović	

	13300)
<b>Veličina čestica, µm (EN 1524)</b>	< 100 (fino prema EN 13300)

<b>Pokrivna moć</b>	klasa 2 kod 8 m <sup>2</sup> /l (prema EN 6504-3)
<b>Viskozitet, mPas (EN ISO 2555)</b>	20000-30000
<b>Potrošnja, ml/m<sup>2</sup></b>	~120-130
<b>Pakovanje, l</b>	1; 3; 5; 10; 15;

## 5. OSTALE KARAKTERISTIKE

**Izgled:** Bela ili obojena viskozna tečnost

**Miris:** Specifičan za polimerno vezivo

**pH vrednost (EN ISO 787-9):** 8-9

**Sadržaj suve supstance (EN ISO 3251), %:** ~70

**VOC\* sadržaj, g/l:** < 1 (maksimalna dozvoljena vrednost A (a) 30 g/l)

\*VOC: Volatile Organic Compound - Isparljiva organska supstanca;

Mogućnost nijansiranja u preko 2100 nijansi prema Bekament ton kartama uz neograničen izbor boja. Neo Pol Premium se može tonirati i upotrebom sredstava za nijansiranje Neo Fas Color. Ne garantujemo za potpuno podudaranje prema nijansama ton karata drugih proizvođača, kao ni za potpunu ponovljivost nijansi.

## 6. PODLOGA

Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine zaglađene kvalitetnim masama za izravnavanje, kao i površine sa dobro prihvaćenim disperzionim bojama. Podlogu je potrebno pre bojenja premazati Neo Prime podlogom. Vreme sušenja podloge pre nanošenja boje iznosi min. 12 h. Površine zaglađene NeoGlet Universal-om nije neophodno premazivati podlogom pre nanošenja boje.

U slučaju bojenja površina prebojenih uljanim bojama, lakovima i sl. neophodno je izvršiti kompletno uklanjanje postojećih premaza.

## 7. PRIPREMA I NANOŠENJE

Pre upotrebe potrebno je promešati masu i izvršiti homogenizaciju materijala iz različitih šarži i/ili pakovanja a zatim po potrebi razrediti vodom. Priprema boje se vrši dodavanjem

Banja Komerc Bekament DOO	TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje: 1 Verzija: 4	Datum: 04.10.2021.
<b>NEO POL PREMIUM</b>		<b>RZ-TLP-065</b>	
<b>Izradio:</b> Dragana Kuč		<b>Odobrio:</b> Vesna Jovanović	

5-10 % vode (0,05-0,1 l vode za pakovanje 1 l; 0,15-0,30 l vode za pakovanje 3 l; 0,25-0,50 l vode za pakovanje 5 l; 0,5-1,0 l za pakovanje 10 l; 0,75-1,5 l za pakovanje 15 l) uz mešanje do potpune homogenizacije. Boja se nanosi kratkodlakim valjkom i po potrebi četkom, najčešće u dva sloja. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima ( $T=+23-25^{\circ}\text{C}$ , relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. Naknadne korekcije boje u toku ugradnje (dodatno razređenje, dodavanje pigmenta i sl.) nisu dozvoljene.

Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama, kako bi se izbegle neujednačenosti koje nastaju usled spajanja površina, neravnomernog sušenja i sl. Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od  $+5^{\circ}\text{C}$  do  $+30^{\circ}\text{C}$ . Boja je suva na dodir nakon 6-8 h zavisno od uslova, dok se potpuna otpornost filma postiže nakon 3 nedelje.

## 8. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati vodom. Ukoliko se alat ne opere neposredno posle upotrebe, očvrsle ostatke mehanički ukloniti. Uklanjanje se može olakšati višesatnim potapanjem alata u vodu.

## 9. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Kod pravilne primene nisu potrebne posebne mere opreza pri rukovanju. Čuvati van domaćaja dece.

Skladištiti na temperaturama od  $+5^{\circ}\text{C}$  do  $+25^{\circ}\text{C}$ , zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Rok upotrebe: 18 meseci.

## 10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih puteva: Nije potrebna pri dobrom provetrvanju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Pri ponavljanju kontaktu sa kožom preporučuje se preventivna upotreba zaštitnih rukavica. Koristiti radno odelo sa dugim rukavima i nogavicama.

Zaštita očiju: Preventivno koristiti zaštitne naočare.

## 11. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Na osnovu iskustva i postojećih informacija pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Sprečiti nekontrolisano ispuštanje u kanalizaciju i vodotokove.

Banja Komerc Bekament DOO	TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje: 1 Verzija: 4	Datum: 04.10.2021.
<b>NEO POL PREMIUM</b>		<b>RZ-TLP-065</b>	
<b>Izradio:</b> Dragana Kuč		<b>Odobrio:</b> Vesna Jovanović	

## 12. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

## 13. OSTALE INFORMACIJE

Ton karta boja izrađena je na papiru, pa se prilikom nanošenja proizvoda na različite površine mogu očekivati manja odstupanja nijansi od ton karte koja ne mogu biti predmet reklamacije. Određena odstupanja nijanse boje u odnosu na odgovarajuću nijansu u ton karti su moguća zbog korišćenja prirodnih mineralnih filera. Neujednačenost nijanse prebojene površine može biti posledica neodgovarajućih uslova prilikom ugradnje, različite upojnosti i hrapavosti podlage. Pojave nepravilnosti na zidu u vidu 'flekovosti' se saniraju prebojavanjem cele površine zida. Prebojavanje samo jednog dela zida se ne preporučuje. Banja Komerc Bekament DOO ne garantuje za potpuno podudaranje nijansi iz različitih šarži, odstupanja u tonu ne mogu biti predmet reklamacije.

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje materijala primeti neki estetski ili primenski nedostatak dužan je da obustavi radove i o tome obavesti proizvođača, koji će u najkraćem roku pristupiti razmatranju reklamacije. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon ugradnje većeg dela ili kompletne količine materijala, a tiču se navedenih karakteristika ne mogu biti predmet reklamacije.

## 14. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorijskih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u nezavisnim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Prepostavlja se da je izvođač ovlađao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.

Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Ovaj dokument zamenjuje sve prethodne verzije, koje se počev od navedenog datuma izrade smatraju nevažećim.

Datum izrade: 03.03.2016.

Prethodna verzija: 1.3 – 18.01.2021.

Banja Komerc Bekament DOO	TEHNIČKI LIST PROIZVODA	Izdanje: 1 Verzija: 4	Datum: 04.10.2021.
<b>NEO POL PREMIUM</b>			<b>RZ-TLP-065</b>
<b>Izradio:</b> Dragana Kuč		<b>Odobrio:</b> Vesna Jovanović	

Izmenjena poglavlja: 1.